

VESTAMID L1640

PA 12

基本牌号(耐热、抗紫外线稳定)/Basic Grades(Heat and UV Stabilized);

VESTAMID具有优良的耐候、耐热、耐寒、抗紫外线和耐海水性能, 由于汽车, 机器等工业设备部件及室外用建材的护套。

VESTAMID is highly resistant to extreme weather conditions. It has excellent resistance to heat, cold, ultraviolet radiation and seawater. It is used for automobile, machinery, and industrial equipment parts; as well as sheathing material for construction, especially for outdoor use.

性能 Properties	测试条件 Test Condition	测试方法 Standard ISO/IEC	单位 Unit	数值 Value
一般性能 (General properties)				
拉伸弹性模量 Elastic modulus in tension	23°C 50%RH	ISO 527	MPa	1300
拉伸屈服强度 Tensile stress at yield			MPa	40
拉伸屈服伸长率 Elongation at yield			%	8
拉伸断裂强度 Tensile stress at break			MPa	60
拉伸断裂伸长率 Elongation at break			%	>50
悬臂梁冲击强度(缺口)(23°C) Charpy impact strength		ISO 179	KJ/m ²	NB
悬臂梁冲击强度(-30°C) Charpy impact strength			KJ/m ²	NB
悬臂梁冲击强度(缺口)(23°C) Charpy notched impact strength			KJ/m ²	5
悬臂梁冲击强度(缺口)(-30°C) Charpy notched impact strength			KJ/m ²	6
洛氏硬度 Rockwell hardness			ISO 2039	R scale
熔点 Melting point	Method A	ISO 1346	°C	178
热变形温度(0.45MPa) Heat deflection temperature	干燥 DRY	ISO 75	°C	120
热变形温度(1.8MPa) Heat deflection temperature			°C	50
熔体流动速率 Melt flow rate	190°C, 2.16kg	ISO 1133	cm ³ /10min	19
	230°C, 2.16kg		cm ³ /10min	84
线性膨胀系数 Coefficient of linear thermal	干燥 DRY	ISO 11359	×10 ⁻⁴ /°C	1.4
绝缘强度 Dielectric strength	干燥 DRY	IEC 243-1	kV/mm	27
体积电阻率 Volume resistivity	23°C 50%RH	IEC 93	Ωm	>10 ¹³
吸水率 Water absorption	23°C, 50	ISO 62	%	0.6
	水中 In water		%	1.4
密度 Density	23°C	ISO 1183	Kg/m ³	1010

本资料提供出于诚意, 但绝对无明确或默认的保证, 因此明聚塑胶有限公司并不为此承担任何责任和义务。

The information contained is believed to be reliable, but no warranties, express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.


VESTAMID L1640

PA12

成型条件(molding condition)

品级 Grades	熔点 Melting Point (°C)	可成型温度范围 Molding Temperature	C1 (°C)	C2 (°C)	C3 (°C)	A (°C)	N (°C)	M (°C)
L1640	180	190-240	170-180	190-220	200-220	200-220	190-210	-50

料筒的结构



本资料提供出于诚意，但绝对无明确或默认的保证，因此明聚塑胶有限公司并不为此承担任何责任和义务。
The information contained is believed to be reliable, but no warranties, express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

注：本资料以英文为主。